



construction chemical

ООО «КОНСТРАКШН КЕМИКАЛ»
ИНН 631 707 3138, КПП 631 701 001, ОГРН 108 631 700 1132
р/с 40 70 281 020 212 00 00 471 в Самарском фил. ОАО «ВБРР»
г. Самара к/с 301 018 104 000 000 00 876, БИК 043 601 876
Адрес: РФ, 443099, г. Самара, ул. Водников д.60 оф.708
тел./факс: (846) 205-76-25, 205-77-25, (84635) 32-4-95, 32-1-26
www.samchemi.ru, e-mail: samara@samchemi.ru

Технические характеристики антикоррозионных покрытий.

Наименование/ показатели	Покрытие ПУ 20	Праймер ПУ 21-20	Покрытие ПУ 21 Комби	Финиш ПУ 20
Твердость по карандашу по ИСО 15184	F	B	F	B
Адгезия, балл по ГОСТ 15140	1	1	1	1
Прочность на удар, Н см по ГОСТ 4765-73	100	50	60	50
Эластичность пленки при изгибе, мм по ГОСТ 6806	9	-	9	8

Нач. лаборатории

Плаунова Л. К.

Нач. ОТК

Чагаева Д. А.